技术信息

Acronal® ECO 7536

建筑用乳液分散体

We create chemistry

化学描述

Acronal® ECO 7536 是一款阴离子型水性苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液。

Acronal® ECO 7536 不含 APEO，不含甲醛，气味低。

Acronal® ECO 7536 粒径小，对基材具有很好的渗透性，可作为一款可提高粘结强度的界面剂使用。

应用领域

Acronal® ECO 7536是一款专为处理石膏基腻子基面而开发的乳液。它有很小的粒径和很低的表面张力，对基材有优异的渗透力，从而对基面进行表面处理及加固作用。

基于Acronal® ECO 7536的界面剂可用于墙面、地面如底层自流平下面的基面。

因其自身机械强度高，用它配制的界面剂具有很高的粘结性及优异的耐碱性。

操作说明

Acronal® ECO 7536 用于生产界面剂时，推荐添加适量的成膜助剂（如Texanol）。为减少气泡的产生，建议在配方中添加消泡剂（如FoamStar® ST 2410 或 Foamaster® MO NXZ）

Acronal® ECO 7536可根据需要，用水稀释到合适比例。

鉴于影响生产和应用的因素有很多， 产品的性能也会受其他添加剂和材料的影响，因此在使用 Acronal® ECO 7536开发和生产产品时，客户必须经过自行测试来确定性能，而且测试也应包含产品的储存稳定性。

.

技术参数

固含量	39 - 41 %
pH 值	6.5 – 8.5
粘度 **RVT, 23℃** **Sp1/20rpm**	20 - 200 mPa · s
粒径	60-80nm
玻璃化温度 Tg	31 °C

巴斯夫（中国）有限公司
分散体及树脂部
中国 上海市
浦东江心沙路 300 号
邮政编码：200137
电话: + 86 21 2039 1000
传真: + 86 21 2039 4800
www.basf.com/dispersions

本资料的内容是根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些数据的基础上仍有自行测试和试验的责任，而这里的数据，包括描述、图、照片、数据、配比、重量等也不作为保证本产品具有某些性质或适用某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和遵守现行法律法规的责任。

版本：2020 年 9 月

TI/ED 2230 e

当本版本被更高版本取代时，本版本将自动失效