Baltanex AC1001 Ex Shanghai

巴特能 AC1001

性质和应用

Baltanex AC1001 Ex Shanghai 巴特能 W01 是一种高性能酸性树脂。该产品可用于交联剂，涂料或胶粘剂领域。

典型物化性能

基本性能			测试方法
外观		浅黄色至褐色流体	
粘度*@ 25°C	mPa.s	8500±2000	DIN EN 12 092
密度@ 25°C	g/cm³	1.04	DIN 51 757
水分含量	%	≤ 0.1	DIN 51 777
闪点	° C	> 200	DIN EN 22 719

*供应形式

运输

Baltanex AC1001 Ex Shanghai 可以使用塑料桶或非回收带内衬的金属桶运输。如果在金属桶中运输，应避免长时间阳光暴晒。

储存

Baltanex AC1001 Ex Shanghai 使用塑料桶或非回收带内衬金属桶包装。供应后，产品可在适当条件下储存至少十二个月。储存温度应尽可能接近实际使用温度。应避免过热环境，若温度高于 60° C 可能导致产品质量下降。短期升温或降低到低温不会损坏产品。但是应该指出，在低温条件下产品粘度会显著增加或结晶，这可能导致加工困难。

化学品意外事故处理

发生产品溢出、着火、泄漏等化学意外时，请立即与巴斯夫 24 小时紧急热线联系从而获得信息以及寻求协助：

中国：86-21-58611199

安全建议和环境保护：

Baltanex AC1001 Ex Shanghai 包含二价酸酯溶剂。

运输、储存、加工以及废弃物处理均必须遵守国家和当地法规。

根据 GHS 标准，Baltanex AC1001 Ex Shanghai 不需要添加危险警示标签。

如果消费者或制造商在特殊立法中建议对单体进行迁移测试或测试，那么满足这些要求和对所供应产品进行测试的义务仍然在客户手中。巴斯夫聚氨酯有限公司不能代替承担我们客户使用其产品的责任。

Baltanex AC1001 Ex Shanghai

巴特能 AC1001

必须遵守标签规定和职业卫生接触限值的法规。有关使用该产品的危害、安全事项以及适用法规和泄漏时应急处理方法，请参阅本公司的《物料安全数据表》。更详细的信息可参阅我们的“聚氨酯体系处理的安全和预防措施”。

如果将 BASF 产品用作制造玩具或其它消费产品（例如与皮肤或食品接触的产品）或医疗用品，必须遵守国家和国际的相关法规。建议联系我们的销售人员及产品安全部门。

重要事项：

虽然本公司深信本文中所介绍的各种说明、设计、数据和资料正确无误是基于发布时我公司得到的知识和经验，但它们仅用于供您参考。由于有许多因素会影响加工或使用的效果，因而我们建议您在使用之前，针对您的特殊用途预先进行试验以决定产品是否适用。有关本文所述的各种产品，提出的设计、数据和资料，以及在使用这些产品、设计、数据和资料时，是否侵犯他方知识产权的问题，我们都不做任何明确或含蓄的担保，其中包括产品加工成为商品的可行性及对特殊用途的适宜担保。文中提供的说明、资料、数据或设计，决不可视为本公司销售条款和条件中的一部分。另外，客户应明确了解并同意，巴斯夫对上述免费提供的说明、设计、数据和资料以及所取得的结果不承担任何责任或义务。客户应自行决定是否接受上述资料。

销售办事处：

上海巴斯夫聚氨酯有限公司

中国上海浦东江心沙路 333 号
(200137)
电话：(86 21) 20391000
传真：(86 21) 20394800

巴斯夫（中国）有限公司
广州分公司
中国广州先烈中路 69 号
东山广场 2801-03 (510095)
电话：(86 20) 8713 6002
传真：(86 20) 8713 6337