BLUESIL™ CATA 789
催化剂

概述

BLUESIL CATA 789 是一个非离子水性乳液体系聚硅氧烷化合物。

BLUESIL CATA 789 作为催化剂用于 BLUESIL EMUL 782 乳液体系，在涂布基材上形成一层防水防油涂层。用于纸张，纸浆模塑及其他基材的防水防油。

用途

BLUESIL CATA 789 用于下列用途的防水防油：

- ➢ 纸张(食品包装纸、工业包装、特种纸.....
- ➢ 纸浆模塑（喷涂）
- ➢ 其它基材包装材料

优点

- 适用于多种涂布机
- 快速固化
- 浴槽稳定性好
- 对不同基材有优良的结合力
- 通用型产品

性质

外观	乳白色液体
固含量，约 (%)	41
pH，约.	4

南京磐海商贸有限公司
地址：南京市栖霞区仙林大道 181 号　　邮编：210028
电话：025-85401919　　传真：025-85401057

乳液类型	非离子型
稀释	冷水

使用说明

BLUESIL CATA 789 作为催化剂，例如 BLUESIL EMUL 782 一起使用。

典型配方：

BLUESIL EMUL 782 ..... 100 份

BLUESIL CATA 789 ..... 2-5 份

稀释用水 .....使固含到目标值

浴漕制备：

- 建议按以下顺序混合产品：在 BLUESIL EMUL 782 中慢慢的加入稀释用水，加入同时用中等转速搅拌，保持搅拌，加入 BLUESIL CATA 789 和其它要求加入的添加剂。
- 由 BLUESIL CATA 789 与 BLUESIL EMUL 782，是一个只包括目前规定中可以与食品接触的物质(BGVV XVA–XXXVI 章节和 FDA-CFR 21 - 175-300；176-170 章节。BLUESIL CATA 789 同时还满足 KOSHER 规定。
- 特别强调的是，以上化合物不包括烷基酚乙氧基化合物类的表面活性剂。

详情请洽 ELKEM SILICONES。

包装

BLUESIL CATA 789 包装一般为 25 公斤桶。（对于具体的包装大小，请联系当地的 ELKEM SILICONES 销售人员。）

存储与有效期

BLUESIL CATA 789 应保存在原装密闭容器中，存储于+2℃到+30℃下。在此条件下产品的有效期限是 1 年，具体参考每桶产品的标签上应清楚标有过期日期(在“月-年”前使用)。

一旦超过标示的日期，ELKEM SILICONES 不再对产品的品质进行担保。

安全

请参考 BLUESIL CATA 789 的材料安全数据表。