SILRES® BS 1306 CN

建筑防水剂

概述

SILRES® BS 1306 CN 是一种功能有机硅树脂改性的聚硅氧烷的无溶剂、水稀释乳液。

用途

SILRES® BS 1306 CN 是用于生产水性建筑涂料和水性底漆的添加剂，用于提高建筑涂料的憎水性，耐水性和透气性。它同时也改善水性涂料的操作性能（延长开放时间）和防粘连性能。

SILRES® BS 1306CN 也可以用于双组分水泥聚合物防水砂浆中作防水添加剂，提高其憎水性。

适用于：
硅树脂乳胶漆和硅树脂质感涂料；
硅酸盐涂料及质感涂料；
高填料乳胶涂料；
内墙涂料；
水性填缝剂；
水性外墙底漆；
双组分水泥聚合物防水砂浆
外墙外保温体系。

SILRES® BS 1306 CN 也可以用水稀释用作无机基材的憎水底漆和工厂内生产隔热材料的防水剂。

工艺操作

可以在水性建筑涂料和底漆生产时或生产后以未稀释的形式加入 SILRES® BS 1306 CN 。我们推荐对建筑涂料加入 1-3%（质量分数），对底漆加入 5%（质量分数）。

SILRES® BS 1306 CN 也可用作憎水性底漆，在这种情况下，应以 1：9 的质量比用水稀释，当要求这种底漆能增强基材时，建议加入丙烯酸乳液。

用于双组分水泥聚合物防水砂浆时，建议添加乳液用量的 0.5-3%到乳液中。

用于浸渍隔热材料时，推荐以 1：100 至 1：200 的质量比用水稀释 SILRES® BS 1306 CN 。

贮存稳定性

“最好在此日期前使用”的日期标明在产品标签上。

如果材料存放超过产品标签上推荐的贮存寿命，该产品未必不能使用，但应对使用的有关性能进行质量检测。

安全指南

有关的材料安全数据资料提供了详尽全面的说明，这些资料可向瓦克公司的销售部门索取或登录瓦克公司网站 http://www.wacker.com。

产品数据

外观		乳白色
固含量，约	[质量分数%]	55
密度 25 °C，约	[g/cm³]	1.0
pH 值，约		7

这些数据仅用作指南，而不应用作技术规范。

这份手册的资料依据是我们目前所掌握的知识，但不排除使用者对所有产品进行仔细收货检查。我们保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品常数的权力。由于我们无法控制加工条件，特别当使用其它公司原材料时，阁下应作试验以验测本手册所提出的建议。建议不排除使用者调查侵权可能性的义务。如有必要，请阐情形。

通过 DIN EN ISO 9001
和 DIN EN ISO 14001 体系认证

WACKER

和 SILRES® 是瓦克化学公司的注册商标.

更多产品性能、安全技术信息，请联系:

瓦克化学公司
建筑有机硅部门
电话：021-61003400
传真：021-61003500

www.wacker.com
www.srep.com.cn